

## Anleitung HotPot – Glasfusing mit der Mikrowelle

*Benötigtes Zubehör:* [HotPot](#), [Glas](#), [Trennmittel](#), [Hitzeschutzhandschuhe](#)  
*Eventuell zusätzlich:* [Aufhänger](#), [Einbrennbilder](#), [Leuchtpuder](#), [Millefiori](#), [Confetti](#)

*Vorgehensweise:*

- 1) legen Sie Trennmittel auf den Boden des HotPots
- 2) Legen Sie die Glastücke in gewünschter Anordnung in den Hotpot (Achten Sie bitte darauf, nur Glas mit demselben AK zu verschmelzen!!)
- 3) Stellen Sie den HotPot in die Mikrowelle bei ca. 500 Watt
- 4) Beobachten Sie das Guckloch am HotPot. Bei beginnendem Glühen schalten Sie die Mikrowelle ab und überprüfen Sie das Ergebnis. Fassen Sie den Hotpot nur mit Hitzeschutzhandschuhen an!!
- 5) Ist der gewünschte Schmelzzustand noch nicht erreicht, wiederholen Sie 4) ca. alle 30 Sekunden das Ergebnis neu überprüfen.
- 7) Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, lassen Sie das Stück auf Handtemperatur abkühlen

**!! Dies ist nur eine Kurzanleitung, welche Ihnen einen kleinen Überblick über die grundlegenden Arbeitsschritte verschaffen soll. Lesen Sie sich vor dem Arbeiten mit dem Hotpot bitte die [ausführliche Anleitung](#) durch!!**