

Anleitung HotPot – Glasfusing mit der Mikrowelle

Benötigtes Zubehör: [HotPot](#), [Glas](#), [Trennmittel](#), [Hitzeschutzhandschuhe](#)
Eventuell zusätzlich: [Aufhänger](#), [Einbrennbilder](#), [Leuchtpuder](#), [Millefiori](#), [Confetti](#)

Vorgehensweise:

- 1) legen Sie Trennmaterial auf den Boden des HotPots
- 2) Legen Sie die Glastücke in gewünschter Anordnung in den Hotpot (Achten Sie bitte darauf, nur Glas mit demselben AK zu verschmelzen!!)
- 3) Stellen Sie den HotPot in die Mikrowelle bei ca. 500 Watt
- 4) Beobachten Sie das Guckloch am HotPot. Bei beginnendem Glühen schalten Sie die Mikrowelle ab und überprüfen Sie das Ergebnis. Fassen Sie den Hotpot nur mit Hitzeschutzhandschuhen an!!
- 5) Ist der gewünschte Schmelzzustand noch nicht erreicht, wiederholen Sie 4) ca. alle 30 Sekunden das Ergebnis neu überprüfen.
- 7) Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, lassen Sie das Stück auf Handtemperatur abkühlen

!! Dies ist nur eine Kurzanleitung, welche Ihnen einen kleinen Überblick über die grundlegenden Arbeitsschritte verschaffen soll. Lesen Sie sich vor dem Arbeiten mit dem Hotpot bitte die [ausführliche Anleitung](#) durch!!